


Technický list

StoFlexyl Cement

Špeciálny cement pre StoFlexyl



Charakteristika

- Aplikácia**
- exteriér
 - v spojení so StoFlexyl

- Vlastnosti**
- špeciálny cement pre StoFlexyl typ CEM II B-LL 42,5 R

- Vzhľad**
- biely cement

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Pevnosť v tlaku (28 dní)	DIN EN 197-1	≥ 42,5 N/mm ²	
Začiatok tuhnutia	DIN EN 197-1	≥ 60 min	
Miera rozťažnosti	DIN EN 197-1	≤ 10 mm	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivéj dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku .

Spracovanie

- Teplota spracovania**
- najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
 najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

- Pomer miešania**
- StoFlexyl / StoFlexyl Zement CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 hmotnostných dielov

- Príprava materiálu**
- Pridať cement StoFlexyl CEM II B/LL 42,5 R vo vyššie uvedenom zmiešavacom pomere. Miešadlom rovnomerne rozmiešať. Vodou upraviť na konzistenciu vhodnú pre spracovanie.

Spotreba	Spôsob použitia	
		Spotreba cca
	hydroizolácia	3,90 kg/m ²
	lepenie	2,00 kg/m ²
	podkladový náter a ochranný náter proti vlhkosti	0,50 kg/m ²
	armovanie	1,30 kg/m ²

Technický list

StoFlexyl Cement

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

(Všetky údaje sú bez cementu, s prídavkom cementu je hodnota dvojnásobná.)

Aplikácia vid' technický list StoFlexyl

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania Doba schnutia závisí od teploty, vetra a relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach je nevyhnutné vykonať vhodné ochranné opatrenia (napríklad ochrana proti dažďu/ochranu proti slnku) na ploche fasád, ktoré sa nanášajú alebo ktoré boli čerstvo nanesené.

Pri teplote vzduchu a podkladu +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu: ďalšie nanášanie možné najskôr po 24 hodinách.

Čistenie náradia Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné Ďalšie pokyny pre spracovanie možno nájsť v technologickom predpise pre spracovanie daného systému.

Dodávka

Farebný odtieň biela

Balenie vrece

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom.

Certifikáty / schválenia

test certificate No.
220011446-15-2

StoFlexyl zmiešaný s StoFlexyl Cement
Skúška hĺbky penetrácie vody v nadväznosti na EN 12390-8

Označenie

Produktová skupina Cement

Zloženie

biely cement

Bezpečnosť Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenia EÚ. Dodržiavať údaje uvedené v karte bezpečnostných údajov!

Technický list

StoFlexyl Cement

Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie.

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte vdychovaniu prachu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabávajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk