


Technický list

StoPrep Contact

Adhézny mostík pre hladké podklady



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér a interiér
- ako adhézny mostík pre omietky a stierkové hmoty na hladkých, nenasiakavých plochách stien a stropov, napr. na hladkom betóne, drevotrieskových, sadrokartónových a keramických doskách

Vlastnosti

- sprostredkujúci príľnavosť
- plnený

Vzhľad

- matný

Zvláštnosti/upozornenia

- pri použití v exteriéri, vo vlhkých oblastiach v interiéroch a v prípade ďalšieho použitia vápnocementových omietok pridať do materiálu 20 hmotnostných percent cementu
- pri spracovaní 4 mm zubovým hladidlom je možné do materiálu pridať až 35 hmotnostných percent cementu
- nevhodné ako adhézny mostík pre sadrové podkladové omietky a sadrové stierkové hmoty

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN 1062 -3	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Prídržnosť na betóne	STN EN 1542	0,8 - 1,4 N/mm ²	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku .

Podklad

Požiadavky

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť prítomné sintrové vrstvy, výkvety ani separačné prostriedky.

Technický list

StoPrep Contact

Nové podkladové omietky musia vytvrdnúť najmenej počas doby 14 dní.

Príprava Skontrolovať únosnosť existujúcich povrchových úprav. Odstrániť neúnosné vrstvy.

Spracovanie

Teplota spracovania najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Príprava materiálu Produkt je pripravený na spracovanie. V závislosti od podkladu produkt zriediť max. 10 % vody. Materiál pred spracovaním dobre premiešať.

V prípade nasledovných minerálnych omietok a lepidiel do produktu primiešať cca. 20 hmotnostných percent cementu CEM I 32,5, CEM I 52,5 R alebo StoFlexyl Cement, kým sa nevytvorí homogénna hmota bez hrudiek.

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	natieranie, valčekovanie	0,20 - 0,40	kg/m ²
ako nástrek	0,40 - 0,60	kg/m ²	
zubovým hladidlom (4 x 4)	1,50 - 2,00	kg/m ²	

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Skladba povrchovej vrstvy podkladový náter:
Podľa typu a stavu podkladu.

Adhézny mostík:
StoPrep Contact s cementovou prísadou a bez cementovej prísady

Aplikácia natieranie, valcovanie, nanášanie zubovým hladidlom, striekanie za mokra/spracovanie vretenovým čerpadlom, môže sa miešať s cementom CEM I 32,5, CEM I 52,5R alebo StoFlexyl Cement

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania Výrobok schne fyzikálne, odparovaním vody.
Pri vysokej vlhkosti vzduchu a/alebo nízkej teplote sa predlžuje doba schnutia.

Pri teplote vzduchu a podkladu +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %: prepracovanie možné po cca 12 hodinách.

Čistenie náradia Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Technický list

StoPrep Contact

Dodávka

Farebný odtieň	biela
	Bez cementu: transparentný, mierne pigmentovaný. S cementom: cementovosivý.

Skladovanie

Podmienky skladovania	Skladovať pevne uzavreté a chrániť pred mrazom. Chrániť pred vysokou teplotou a priamym slnečným žiarením.
Doba skladovania	Najlepšia kvalita je zaručená v originálnom balení až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tu je možné zistiť z č. šarže uvedenej na obale. vysvetlivka k č. šarže: číslo 1 = koncové číslo roku, číslo 2 + 3 = kalendárny týždeň príklad: 1450013223 – doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa roku 2021

Označenie

Produktová skupina	Podkladový náter
---------------------------	------------------

Zloženie

podľa smernice VdL pre náterové hmoty na stavbách
polymérna disperzia
minerálne plnivá
voda
glykoéter
zahusťovadlo
odpeňovač
ochranný prostriedok pri skladovaní na báze 1,2-benzisotiazolín-3-one (BIT)
ochranný prostriedok pri skladovaní na báze bronopolu (INN)

Bezpečnosť	Dodržiavať údaje uvedené v karte bezpečnostných údajov!
-------------------	---

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabávajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list

StoPrep Contact

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk