


Technický list

StoSilent Filler

Porézna hmota na vyplnenie škár zo skleného granulátu absorbujúca hluk



Charakteristika

- Aplikácia**
- v interiéri
 - na vyplnenie a vyhladenie otvorených škár v akustickom systéme Sto-Akustiksystem StoSilent Direct
 - nemiešať s inými materiálmi

- Vlastnosti**
- dobrá adhézia za vlhkého stavu
 - ľahká spracovateľnosť
 - porézna štruktúra, ktorú je možné ľahko brúsiť

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Reakcia na oheň (trieda)	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.			

Podklad

- Požiadavky**
- Krycia vrstva akustických dosiek StoSilent Board MW 100 musí byť suchá a bez prachu.

Spracovanie

- Teplota spracovania**
- Najnižšia teplota podkladu a teplota pri spracovaní: +12 °C, pri relatívnej vlhkosti vzduchu max. 70 %; Montáž po dosiahnutí vyrovnanej vlhkosti v priestore. Rýchle šokové zahriatie alebo ochladenie počas montáže a schnutia môže viesť ku vzniku trhlín.

- Doba spracovateľnosti**
- pri +20 °C: cca. 6 hodín

- Pomer miešania**
- 1,0 l vody na 2 kg

- Príprava materiálu**
- Celý obsah balenia presypať do čistej nádoby. Pridať čistú vodu. Premiešať

Technický list

StoSilent Filler

bežným miešadlom na maltu po dobu 1-2 min, kým nedôjde k napeneniu. Nechať vyzrieť cca. 5 minút a následne znova premiešať cca. 30 sekúnd. Produkt je treba udržiavať napenený pravidelným premiešavaním.

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	ako výplň škár v akustickom systéme StoSilent Direct	0,10	kg/m²
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby môžu slúžiť iba ako orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.			
Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania	Pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %: prepracovanie možné po cca 48 hodinách Schnutie je možné urýchliť pomocou pohlčovača vlhkosti.Vhodnými prostriedkami (vetraním, sušením, temperovaním) je treba zabezpečiť, aby bol produkt suchý najneskôr po 48 hod.		
Čistenie náradia	Po použití okamžite vyčistiť vodou.		
Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné	Dodržiavať všeobecné pokyny pre spracovanie akustických doskových systémov Sto. Sú k dispozícii v spoločnosti Sto SE & Co. KGaA.		
	Montáž/povrchová úprava sa smie vykonávať až po predchádzajúcom zaškolení!		
	Dilatačné škáry budovy sa musia zachovať.		
Dodávka			
Farebný odtieň	sivobiely		
Balenie	vrece		
Skladovanie			
Podmienky skladovania	Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom.		
Doba skladovania	Najlepšia kvalita je zaručená v originálnom balení až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tu je možné zistiť z č. šarže uvedenej na obale. Vysvetlivka k č. šarže: číslo 1 = koncové číslo roku, číslo 2 + 3 = kalendárny týždeň príklad: 9450013223 – doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa roku 2019		
Označenie			
Produktová skupina	Škárovací tmel		

Technický list

StoSilent Filler

Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto s.r.o. organizačná zložka
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava