


Technický list

StoColor Select

Tupo matná interiérová farba, trieda oderu za mokra 3 podľa EN 13300



Charakteristika

- Aplikácia**
- interiér
 - ako disperzná farba na plochy stien a stropov

- Vlastnosti**
- bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel ako aj s nízkym obsahom emisií
 - trieda oderu za mokra 3 a krycia schopnosť 2 podľa EN 13300

- Vzhľad**
- tupo matná podľa EN 13300

Podklad

Požiadavky

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť prítomné sintrové vrstvy, výkvetvy ani separačné prostriedky. Vlhké, prípadne nie celkom vyzreté podklady môžu spôsobiť poškodenie ako napr. tvorbu bublín alebo trhliny v nasledujúcich povrchových úpravách. Preto nenanášať na vlhké alebo znečistené podklady.

Príprava

Staré podklady:
Odstrániť voľné časti náterov, ako aj nie nosné staré nátery a povrchové úpravy a dočistiť ich (mechanicky alebo vhodným odstraňovačom starých náterov).

Omiетка skupín malty PG II + III:
Na pevné, normálne nasiakavé podklady nanášať bez prvotného ošetrenia. Na hrubé porézne, pieskovité, silno nasiakavé omietky naniesť základný náter so StoPrim Plex.

Sadrové a vrchné omietky skupín malty PG IV (nie pre skupinu malty IV d) + V:
Základný náter so StoPrim Plex.

Sadrové dosky:
Pri nasiakavých doskách vykonať základný náter so StoPrim Plex.

Sadrokartónové dosky:
Sadrokartónové povrchy, vrátane brúsených prestierkovaní je potrebné predbežne pripraviť so StoPrim Plex pre neskoršiu povrchovú úpravu.

Pri prenikavých ožltnutiach je potrebné vykonať dodatočnú uzatvárajúcu povrchovú úpravu so StoPrim Isol (pozri vestník BFS 12). Odpovedajúc údajom sadrokartónových dosiek výrobného priemyslu môže pri sadrokartónových povrchoch, ktoré boli počas dlhšieho obdobia vystavené pôsobeniu svetla, dôjsť

Technický list

StoColor Select

ku sfarbeniam, a tým ku dodatočným zmenám farby krycích omietok a farebných náterov. Aby sa dalo odhadnúť možné nebezpečenstvo, odporúča sa vykonať skúšobnú povrchovú úpravu cez viaceré pásma dosiek, vrátane priestorov zatretých špachtľou.

Povrchová úprava premostujúca vlasové trhliny podľa VOB časť C, DIN 18363, odstavec 3.2.1.2 je zabezpečená celoplošným armovaním, napríklad so StoTap Pro 100 S, prípadne StoTap Pro 100 P.

Betón:

Odstrániť nečistoty vzniknuté oddeľovacím olejom, masťou a voskom. Vynechané miesta a kazy opraviť pomocou StoLevel In Z. Základný náter so StoPrim Plex.

Pórobetón:

Podkladový náter so StoPrim Plex a vyhladiť stierkovaním.

Neomietnuté murivo:

Podkladový náter so StoPrim Plex a vyhladiť stierkovaním.

Drevené dosky, tvrdé drevovláknité dosky, a preglejky:

Navoskované dosky adekvátne upraviť. Podkladový náter so StoPrim Plex alebo Sto-Aquagrund.

Únosné povrchové úpravy:

Matné, málo nasiakavé povrchové úpravy prepracovať priamo. Lesklé povrchy a lakové povrchové úpravy zdrsniť a ako medzivrstvu naneste StoPrim Color. Penetrácia so StoPrim Plex pri silne nasiakavých starých disperzných náteroch.

Staré vápenné nátery a povrchové úpravy s minerálnym pigmentom:

Pokiaľ je to možné, mechanicky ich odstrániť a plochy očistiť od prachu. Základný náter so StoPrim Plex.

Nátery glejovými farbami:

Dôkladne umyť a odpovedajúcim spôsobom pripraviť podklad.

Nepriľnavé tapety:

Bezo zvyšku odstrániť. Umyť zvyšky lepidla a starého papiera. Medzery uzatvoriť so StoLevel In Fill a náležite ošetriť.

Plochy napadnuté plesňami:

Plesňový povlak odstrániť čistením za mokra (napríklad okefovaním alebo oškrabaním). Dodatočné ošetrenie so StoPrim Fungal. Základný náter podľa druhu a povahy podkladu.

Plochy s flakmi od nikotínu, vody, sadzí alebo masťoty:

Plochy umyť vodou s pridaním odmasťujúceho čistiaceho prostriedku pre domácnosť, nechať dobre uschnúť a okefovať. Naniest' izolujúci základný náter StoPrim Isol, podľa situácie je potrebný dvojnásobný podkladný náter.

Technický list

StoColor Select

Pri povrchovej úprave akrylových škárovacích hmôt a tesniacich hmôt sa môžu v dôsledku vyššej pružnosti akrylovej tesniacej hmoty vyskytnúť v náterových hmotách trhliny a/alebo sfarbenia. Z dôvodu, že sa na trhu nachádzajú mnohé rôzne výrobky je pre posúdenie príľnavosti potrebné v jednotlivých prípadoch vykonať vlastné pokusy.

Uvedené štruktúry povrchových úprav a ich návrhy nezbavujú spracovateľa vlastnej zodpovednosti za kontrolu a posúdenie podkladu.

Spracovanie

Aplikácia natieranie, valcovanie, striekanie airless (bez použitia vzduchu)

Dodávka

Farebný odtieň prírodne biely

Certifikáty / schválenia

Österreichisches Umweltzeichen	StoColor Select Skúška podľa PA-NR. VKI 695
-----------------------------------	------------------------------------------------

Označenie

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk