

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)



Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD3848 Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)
Predvidena uporaba	Plošča kot obloga iz naravnega kamna za stenske in stropne obloge v notranjih in zunanjih področjih
Proizvajalec	VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3 (požarna odpornost) sistem 4 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 1469:2015-5
Priglašeni organi	BPS Wismar GmbH NB 0943
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1	EN 1469:2015-5
Vpojnost vode	3,5 M% (zgornja pričakovana vrednost)	EN 1469:2015-5
Prepustnost pare	NPD	EN 1469:2015-5
Trajnost	11,3 MPa brez izmenične zmrzali/odtajanja (srednja vrednost)	EN 1469:2015-5
Trajnost	11,3 MPa po izmenični zmrzali/odtajanju (srednja vrednost)	EN 1469:2015-5
Nevarne snovi	NPD	EN 1469:2015-5
Upogibna natezna trdnost	7,8 MPa (spodnja pričakovana vrednost)	EN 1469:2015-5
Kapilarna vpojnost vode	NPD	EN 1469:2015-5
Osnovna gostota	2,47 g/cm ³ (srednja vrednost)	EN 1469:2015-5
Odprta poroznost	5,5 % (srednja vrednost)	EN 1469:2015-5
Lomna obremenitev ob sidrni luknja	1477 N (d1 = 10 mm) (spodnja pričakovana vrednost)	EN 1469:2015-5
Upornost proti toplotnemu šoku	NPD	EN 1469:2015-5
Petrografski opis	jurski apnenec	EN 1469:2015-5

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

14.07.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0291-2

17

NB 0943

PROD3848 Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

EN 1469:2015-5 Plošča kot obloga iz naravnega kamna

za stenske in stropne obloge v notranjih in zunanjih področjih

Požarna odpornost	A1
Vpojnost vode	3,5 M% (zgornja pričakovana vrednost)
Trajnost	11,3 MPa brez izmenične zmrzali/odtajanja (srednja vrednost)
Trajnost	11,3 MPa po izmenični zmrzali/odtajanju (srednja vrednost)
Upogibna natezna trdnost	7,8 MPa (spodnja pričakovana vrednost)
Prepustnost pare	NPD
Nevarne snovi	NPD
Kapilarna vpojnost vode	NPD
Osnovna gostota	2,47 g/cm ³ (srednja vrednost)
Odprta poroznost	5,5 % (srednja vrednost)
Lomna obremenitev ob sidrni luknja	1477 N (d1 = 10 mm) (spodnja pričakovana vrednost)
Upornost proti toplotnemu šoku	NPD
Petrografski opis	jurski apnenec