

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

Sto-Fossil Bavaria SKD



A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD3856 Sto-Fossil Bavaria SKD
Felhasználás célja(i)	természetes kő burkolólap fal- és mennyezetburkolatokhoz bel- és kültérben
Gyártó	VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim
Az AVCP-rendszer(ek)	3-as rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 4-es rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re érvényes)
Harmonizált szabvány	EN 1469:2015-5
Bejelentett szerv(ek)	BPS Wismar GmbH NB 0943
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 1469:2015-5
Vízfelvétel	3,4 M% (elvárt felső érték)	EN 1469:2015-5
Páraáteresztés	NPD	EN 1469:2015-5
Tartósság	8,3 MPa fagyás-olvadás váltakozása nélkül (középtérték)	EN 1469:2015-5
Tartósság	8,6 MPa fagyás-olvadás váltakozása után (középtérték)	EN 1469:2015-5
Veszélyes anyagok	NPD	EN 1469:2015-5
Hajlító-húzószilárdság	5,2 MPa (elvárt alsó érték)	EN 1469:2015-5
Kapilláris vízfelvétel	NPD	EN 1469:2015-5
Nyers sűrűség	2,42 g/cm ³ (középtérték)	EN 1469:2015-5
Nyitott porozitás	5,7 % (középtérték)	EN 1469:2015-5
Kitörési teher a horgonytűskén	1477 N (d1 = 10 mm) (elvárt alsó érték)	EN 1469:2015-5
Hőszokkal szembeni ellenállás	NPD	EN 1469:2015-5
Petrográfiai leírás	kagylómész mészkő (biopelsparit)	EN 1469:2015-5

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

15.07.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege [awww.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0296-2

17

NB 0943

**PROD3856 Sto-Fossil Bavaria SKD
EN 1469:2015-5 természetes kő burkolólap**

fal- és mennyezetburkolatokhoz bel- és kültérben

Tűzvédelmi osztály	A1
Vízfelvétel	3,4 M% (elvárt felső érték)
Tartósság	8,3 MPa fagyás-olvasztás váltakozása nélkül (középtérték)
Tartósság	8,6 MPa fagyás-olvasztás váltakozása után (középtérték)
Hajlító-húzószilárdság	5,2 MPa (elvárt alsó érték)
Páraáteresztés	NPD
Veszélyes anyagok	NPD
Kapilláris vízfelvétel	NPD
Nyers sűrűség	2,42 g/cm ³ (középtérték)
Nyitott porozitás	5,7 % (középtérték)
Kitörési teher a horgonytűskén	1477 N (d1 = 10 mm) (elvárt alsó érték)
Hőszigetelés ellenállás	NPD
Petrográfiai leírás	kagylómész mészkő (biopelsparit)