


# Technisches Merkblatt

## StoLook Piccolo

Multicolor-Chips-Beschichtung, matt



### Charakteristik

- Anwendung**
- innen
  - hochwertige Gestaltung von Wand- und Deckenflächen
  - besonders für öffentliche, private oder stark frequentierte Bereiche

- Eigenschaften**
- kratz- und stoßfest
  - reinigungsfähig (bei Rollapplikation)
  - frei von fogging-aktiven Substanzen
  - beständig gegenüber Flächendesinfektionsmitteln
  - nichtbrennbar
  - lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm
  - verarbeitungsfertig
  - lichtbeständig

- Optik**
- matt

- Besonderheiten/Hinweise**
- Untergrundfarbtöne sind mit der Farton-Nummer der Schlussbeschichtung zu bestellen.

### Untergrund

**Anforderungen** Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein.

**Vorbereitungen** Die Vorbereitung des Untergrunds und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten.

Lose Anstrichteile sowie nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen entfernen und die Fläche reinigen (mechanisch oder mit geeigneten Abbeizmitteln).

Grundierungen dürfen keine glänzende Schicht bilden.

Normal saugende Untergründe:  
 Grundieren mit StoPrim Plex oder StoPrim GT.  
 StoPrim Plex ist verarbeitungsfertig und je nach Saugfähigkeit des Untergrunds bis max. 30 % mit Wasser verdünnbar.

# Technisches Merkblatt

---

## StoLook Piccolo

Schwach saugende Untergründe:  
 Grundieren mit StoPrim Color oder StoPrim Sil Color.

Wasserlösliche Inhaltsstoffe:  
 Isolieren mit StoPrep Isol.  
 StoPrep Isol ist verarbeitungsfertig und darf nicht verdünnt werden.

Intakte zweikomponentige Beschichtungen, Nichteisenmetalle, Kunststoffe:  
 Grundieren mit StoAqua EP Activ.

Schimmelbefallene Flächen:  
 Die Flächen mit Geiger STOP behandeln oder mit einer 10%igen Wasserstoffperoxid-Lösung einstreichen und mit klarem Wasser gründlich nachwaschen. Bei der Schimmelsanierung die jeweiligen nationalen Empfehlungen und Richtlinien beachten.

Bei der Beschichtung von Acrylfugen- und Dichtungsmassen können aufgrund der höheren Elastizität der Acryldichtungsmasse Risse und/oder Verfärbungen im Anstrich auftreten. Aufgrund der vielen verschiedenen im Markt befindlichen Produkte sind im Einzelfall eigene Versuche zur Beurteilung der Haftung durchzuführen.

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und -vorschläge entbinden den Verarbeiter nicht von einer eigenverantwortlichen Untergrundprüfung und -beurteilung.

### Verarbeitung

**Verarbeitungstemperatur** Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C

### Materialzubereitung

StoLook Struktur F mit ca. 10 % Wasser verdünnen.

StoLook Piccolo ist verarbeitungsfertig, mit langsamer Rührgeschwindigkeit gut aufrühren.

Bei der Zubereitung mehrerer Gebinde folgende Parameter berücksichtigen:  
 - gleiche Rührzeit  
 - gleiche Rührgeschwindigkeit

### Verbrauch

Anwendungsart	ca. Verbrauch	
Rollapplikation	0,30 - 0,40	kg/m <sup>2</sup>
Spritzapplikation	0,80	kg/m <sup>2</sup>
Traufelapplikation	0,60 - 0,70	kg/m <sup>2</sup>

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

# Technisches Merkblatt

---

## StoLook Piccolo

---

### Beschichtungsaufbau

**Grundbeschichtung:**

Sämtliche Untergründe mit StoLook Struktur F getönt im Farbton der Schlussbeschichtung, deckend und gleichmäßig vorstreichen.

Je nach Farbton und Untergrund kann ein zweifacher Anstrich mit StoLook Struktur F erforderlich sein.

**Schlussbeschichtung:**

StoLook Piccolo

(Auf kritischen Flächen oder Farbtönen kann ein zweiter Materialauftrag notwendig werden.)

**Versiegelung:**

StoPur WV 200 transparent (nur bei extremen Anforderungen notwendig, und nicht bei intensiven Farbtönen)

Technisches Merkblatt und Verarbeitungsanleitung beachten!

---

### Applikation

Rollen, mit Trichterpistole, mit Traufel auftragen

**Rollapplikation:**

Unverdünnt mit einer kurz- bis mittelflorigen Rolle auftragen.

Die Rolle vor Gebrauch leicht anfeuchten und gut einarbeiten.

Das Material kreuz und quer gleichmäßig aufrollen.

Nach einer Ablüfzeit von ca. 10 - 20 Minuten, je nach Temperatur, die Fläche mit einem Tapezierwischer oder Flächenstreicher nachwischen.

**Spritzapplikation:**

Das Material mit der Sto-Trichterpistole unverdünnt und gleichmäßig in kreisenden Bewegungen aufspritzen.

Düse: 4 - 6 mm

Luftdruck: 2,5 - 3,5 bar

**Traufelapplikation (alternativ):**

Das Material unverdünnt, mit einer rostfreien Stahltraufel dünn-schichtig, jedoch deckend auftragen.

Nach einer kurzen Ablüfzeit, je nach Temperatur, die Fläche mit einer Glättkelle aus Kunststoff nachglätten.

---

### Trocknung, Aushärtung,

Bei +20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit:

# Technisches Merkblatt

## StoLook Piccolo

**Überarbeitungszeit** oberflächentrocken nach 6 - 10 Stunden, überarbeitbar nach 48 Stunden.

**Reinigung der Werkzeuge** Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges** Hinweis:  
Bei der Traufelapplikation kann die Fläche, je nach Farbton, leicht wolkig stehen bleiben.

Hinweis auf die Trocknung:  
Die vorgesehenen Gipsspachtelmassen der herstellenden Industrie von Gipskartonplatten können eine besondere Feuchtigkeitsempfindlichkeit aufweisen. Diese Empfindlichkeit kann zu Blasenbildung, Aufquellung der Spachtelmassen und zu Abplatzungen führen. Daher empfiehlt der Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V. in ihrem Merkblatt "Verspachtelung von Gipsplatten" durch ausreichende Lüftung und Temperatur für eine rasche Trocknung zu sorgen.

Verarbeitungswerkzeug:

Rollapplikation:

z. B. Sto-Malerwalze Standard Kurzflor (Art.-Nr. 17811-008)

z. B. Sto-Tapezierwischer Dachs M7 (Art.-Nr. 17108-006)

Spritzapplikation:

Sto-Trichterpistole (Art.-Nr. 18854-001)

Traufelapplikation:

Sto-Glättekelle Kunststoff spezial (Art.-Nr. 08289-002)

Anwendung auf Flächen mit Wassereinwirkung:

- Wassereinwirkungsklassen gemäß DIN 18534-1:2017-04 und gemäß Merkblatt Nr. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

- Das Produkt ist nur für Flächen mit der Wassereinwirkungsklasse W0-I (geringe Wassereinwirkung) geeignet.

### Liefern

**Farbton** 18 Standardfarbtöne, Sonderfarbtöne auf Anfrage gegen Aufpreis möglich (Mindestbestellmenge 25 kg), tönbar nach StoColor Collection StoLook Piccolo

**Verpackung** Eimer

### Lagerung

**Lagerbedingungen** Im fest verschlossenen Originalgebinde, kühl und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

**Lagerdauer** Die beste Qualität im ungeöffneten Originalgebinde wird bei Einhaltung der Lagerbedingungen bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann

# Technisches Merkblatt

## StoLook Piccolo

der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden.  
 Erläuterung der Chargen-Nr.:  
 Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche  
 Beispiel: 6450013223 - Lagerdauer bis Ende 45. KW in 2026  
 Nach Anbruch zeitnah verbrauchen. Eingebrachte Verunreinigungen können die Haltbarkeit verkürzen, z. B. durch verschmutztes Werkzeug.

### Gutachten / Zulassungen

TÜV SÜD - Bewertung	StoLook Piccolo (Flächendesinfektionsmittelbeständigkeit) Bewertung der Flächendesinfektionsmittelbeständigkeit
---------------------	--

### Kennzeichnung

<b>Produktgruppe</b>	Effektbeschichtung
----------------------	--------------------

<b>GISCODE</b>	BSW20
----------------	-------

<b>Sicherheit</b>	Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitshinweise beziehen sich auf das gebrauchsfertige, unverarbeitete Produkt.
-------------------	--

<b>EUH210</b>	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
---------------	---

<b>EUH208</b>	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on[EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
---------------	---

Hierbei handelt es sich um Konservierungsstoffe.  
 Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.

### Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen

## Technisches Merkblatt

---

### StoLook Piccolo

erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D - 79780 Stühlingen  
Telefon: 07744 57-0  
Telefax: 07744 57-2178  
infoservice@sto.com  
www.sto.de